

ESZ Typ 200 - 25

t= 20mm



Unbewehrtes Elastomerlager für den Einsatz nach DIN 4141 Teil 3, Lagerungsklasse 2

WILFRIED BECKER GMBH
Elastomer Service Zentrale

Weilerhöfe 1
41564 Kaarst-Büttgen

Telefon (0 21 31) 75 81 00
Telefax (0 21 31) 75 81 11

E-Mail: info@esz-becker.de
Internet: www.esz-becker.de

Bemessungstabelle*

orange Tabelle: zul. F = kN
blaue Tabelle: zul. $\sigma = N / mm^2$
graue Tabelle: zul. $\alpha = \%$ im Bogenmaß (rechtwinklig zur kleineren Lagerseite)

Zulässige Beanspruchungen:

1. Druckbeanspruchung:

zul. σ_m :


1,00 ≤ S < 1,25:	7,5 N/mm ²
1,25 ≤ S < 1,50:	10,0 N/mm ²
1,50 ≤ S < 2,40:	15,0 N/mm ²
2,40 ≤ S < 3,00:	20,0 N/mm ²
3,00 ≤ S:	25,0 N/mm ²

2. Verdrehung:

zul. $\alpha = 0,2 \times t/a \times \left(1 + \frac{\sigma_{zul.} - \sigma_{vorh.}}{\sigma_{zul.}}\right)$

3. Verschiebung:

zul. $u = 0,6 \times (t-2)$



Der Formfaktor S wird wie folgt errechnet:

$$S = \frac{a \cdot b}{2t(a + b)} \quad a/b/t = \text{Breite / Länge / Dicke des unbelasteten Lagers in mm}$$

a \ b	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	230	250	300	330	350	400	500
α_a	40,0	36,4	33,3	30,8	28,6	26,7	25,0	23,5	22,2	21,1	20,0	17,4	16,0	13,3	12,1	11,4	10,0	8,0
α_b	40,0	36,4	33,3	30,8	28,6	26,7	25,0	23,5	22,2	21,1	20,0	17,4	16,0	13,3	12,1	11,4	10,0	8,0
100	40,0	110	120	130	140	225	240	255	270	285	300	345	375	450	495	525	600	750
110	36,4	10	132	143	231	248	264	281	297	314	330	380	413	495	545	578	660	825
120	33,3	10	10	234	252	270	288	306	324	342	360	414	450	540	594	630	720	1200
130	30,8	10	10	15	273	293	312	332	351	371	390	449	488	585	644	683	1040	1300
140	28,6	10	15	15	15	315	336	357	378	399	420	483	525	630	924	980	1120	1400
150	26,7	15	15	15	15	15	360	383	405	428	450	518	563	900	990	1050	1200	1500
160	25,0	15	15	15	15	15	15	408	432	456	480	552	800	960	1056	1120	1280	2000
170	23,5	15	15	15	15	15	15	15	459	485	510	782	850	1020	1122	1190	1360	2125
180	22,2	15	15	15	15	15	15	15	15	513	540	828	900	1080	1188	1260	1800	2250
190	21,1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	760	874	950	1140	1568	1900	2375
200	20,0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1000	1650	1750	2000	2500
250	16,0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1500	2063	2188	2500	3125
300	13,3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2250	2625	3000	3750
350	11,4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
400	10,0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
500	8,0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
800	5,0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1000	4,0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

* für Kontaktflächen aus Stahl- und Spannbeton